

Casco RoofSeal

3901-3902

Beskrivelse	En-komponent SMP-baseret tagfugemasse.
Anvendelsesområde	Casco RoofSeal anvendes til limning, tætning og fugning af tagpap, tagplader og tegl samt asfalt og bitumenholdige tagmaterialer, omkring skorsten, taghætter, tagvinduer, inddækninger og lignende.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Elastisk fuge der optager store bevægelser• God vedhæftning mod de fleste materialer• Hæfter også på fugtige materialer• Påvirkes ikke af temperatur og luftfugtighed• Kan påføres på lodrette flader op til +50° C• En-komponent

TEKNISKE DATA

Basis	SMP-baseret polymer
Hærdesystem	Fugthærdende
Konsistens	Letsprøjtelig, tixotrop pasta
Skindtid	1 - 2 timer v/+23° C, 50 % RF
Hærdetid	2 mm/døgn v/+23° C, 50 % RF
Hårdhed	Ca. 30 Shore A
Fugebevægelse	20 %
Glittevæske	Rent vand evt. tilsat et par dråber opvaskemiddel
Arbejdstemperatur	-5° C - +40° C
Optimale arbejdsforhold	+18° C - +22° C og ca. 65 % RF
Temperaturbestandighed	-40° C - +80° C

BRUGSANVISNING

Vedhæftning/primning

Casco RoofSeal har god vedhæftning til materialer som tagpap, tagplader, teglsten, metaller (rustfrit, galvaniseret og lakeret), kobber, aluminium, træ, gammel bitumen fugemasse og lignende tagmaterialer.

Forbehandling

Hæftefladerne skal være rene og fri for fedt, olie, støv, løse partikler og andre skillemidler. På visse underlag kan grundig rengøring med stålbørste eller slibning være nødvendig.

Påføring

Fugepistol og fordel evt. med glat stålspartel.

Glitning

Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne, og overfladen glittes. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet eller en glat spartel.

Rengøringsinstruktion

God renlighed bør overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fugemasse på huden fjernes med sæbe og vand eller Casco Wipe Off. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjernes mekanisk eller med Casco SealRemover.

Lagerholdbarhed

12 måneder i tæt, lukket emballage.

Prodnr.	Farve	NCS-nr.	Prodnr.	Farve	NCS-nr.
3901	Sort	S 8505-R80B	3902	Tegl rød	S 4030-Y70R

SIKKERHED

Kodenr. (1993): 00 - 1

Brandfareklasse: Ingen

Sundhedsfareklasse: Ingen

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**

Vore informationer er baseret på laboratorie- Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for forsøg og er alene en vejledning ved valget af vor kontrol kan Casco Byglim A/S ikke påtage produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger sig ansvaret for de opnåede resultater eller in- er baseret på almindelig anvendelse af pro- destå for, at vore produkter til enhver til vil give dukterne. I mange tilfælde bør der foretages en problemfri produktion.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes veder- som følge af mangler eller fejl ved et af os lagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab fremstillet produkt. I øvrigt henvises til vore al- brugerens produkt.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte per- son- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. I øvrigt henvises til vore al- mindelige salgs- og leveringsbetingelser.



Casco Byglim A/S
(Akzo Nobel Deco)

Holmbladsgade 70, 2300 København S
Tlf. 32 69 82 20 Fax. 32 69 82 30
Udskrevet fra www.casco.dk