



## Universal Beton 0-4 mm

Datablad juni 2012

gr. nr. 6220 tun nr. 9674122

### • Producent

C.m.m. Aps  
Sanskevej 4, 2960 Rungsted Kyst

### Identifikation

Beton 0-4 mm er en værblandet tørbeton bestående af tørre mineralske produkter tilsat Portlandcement. Max. kornstørrelse 4 mm. Betonen er kromneutral og efter hærning frostsikker.

Styrkeklasse C25/30 efter DIN EN 206-1/1045-2 og C30 efter DIN EN 13813.

### Anvendelsesområder:

Betonarbejder inde såvel som ude. Fundamenter og reparationer. Slidlag (tykkelse 3-5 cm). Gulve. Jernbeton.

### Forarbejdning:

Betonen blandes bedst i blandemaskine med tilsætning af vand i 3-5 min. Se nedenstående tabel.

Konsistens	Tørbeton	Vand	Beton færdigblandet
Blød	25 kg	2,7 L	13 L
Plastisk	25 kg	2,5 L	13 L
Stiv	25 kg	2,2 L	13 L

Efter blanding placeres betonen straks på det ønskede sted og komprimeres. Den nyudlagte beton skal beskyttes imod regn, sol og udtørring i indtil 7 døgn efter udstøbning. Må kun anvendes ved temperaturer over 5°C og ikke udsættes for frost de første 14 dage.

### Opbevaring:

Sækkene skal opbevares på et tørt sted og må ikke udsættes for fugt. Holdbarhed i sæk mindst 6 måneder.