

PRODUKTINFORMATION

EPDM SVAMPEGUMMI SORT SHORE 20

SPECIFIKATION - TEST RESULTAT

	SPECIKATION	TEST RESULTAT
Hårdhed	20 ±5 ShA	18 ShA
Massefylde	0,4 til 0,8 g/cm ³	0,5 g/cm ³
Høj temperatur	≥ 150 °C	155 °C
Lav temperatur (skørhed, uskørt)	≥ -40 °C	-40 °C Ingen revner
Trækstyrke	≥ 1,5 MPa	1,8 MPa
Elasticitet ved brud (Forlængelse)	250 til 550%	275%
Varmemodstand, 70 timer ved 70 °C		
Ændring i hårdhed	0 til 5	3
Ændring i trækstyrke	±15%	3%
Ændring i ulimativ elasticitet (Max)	-25 til 0%	-7%
Vandmodstandighed, 120 timer ved 80°C		
Ændring i hårdhed	-25 til 0	-19
Ændring i trækstyrke	±15%	1%