

MOLYKOTE® Multilub Højtydende Fedt

Højtydende fedt til kombinationer af metal-metal, hvor der er langsomme til hurtige bevægelser og middelsvære til kraftige belastninger

FUNKTIONER

- God belastningskapacitet
- Egnede til langtidssmøring på grund af lav oliefordampning
- God udvaskningsbestandighed
- God korrosionsbeskyttelse (graden af korrosion 0-1 i SKF-Emcors testen)
- God oxidationsbestandighed
- Reduktion af slid og ridsning

SAMMENSÆTNING

- Mineralsk olie
- Lithiumsæbe
- EP-Tilsætning
- Korrosionshæmmer

ANVENDELSER

- Smøring af kontakter med lette til middelsvære belastninger og lave til høje hastigheder, selv ved forekomst af fugt og vandtåge.
- Anvendt på rullelejer, glatte lejer, glidestyr, rullestyr, kugleled, notaksler og gevindspindler.
- Anvendt til chassis-smøring på kraner, gaffeltrucks og løfteaggregater.

TYPISKE EGENSKABER

Til forfattere af specifikationer: Disse værdier er ikke beregnet til anvendelse i specifikationer. De bedes henvende Dem til Deres lokale Dow Corning salgsrepræsentant, inden der skrives specifikationer for dette produkt.

| Standard* | Test | Enhed | Resultat |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| | Farve | | Gullig beige |
| | Konsistens, densitet, viskositet | | |
| DIN 51 818 | NLGI konsistens klasse | | 2 |
| ISO 2137 | Bearbejdet indtrængning | mm/10 | 265-295 |
| ISO 2811 | Densitet ved 20°C | g/ml | 0,87 |
| DIN 51 562 | Basisolieviskositet ved 40°C | mm ² /s | 114 |
| | Temperatur | | |
| | Servicetemperatur | °C | -25 til +120 |
| | Belastningskapacitet, slidagebeskyttelse, driftstid | | |
| | Firekugle-tester (VKA) | | |
| DIN 51 350 pt.4 | Svejselastning | N | 2200 |
| DIN 51 350 pt.5 | Slitagemærke under 800N belastning | mm | 0,8 |
| | Hastighed | | |
| | DN værdi ¹ | mm/min | 450.000 |
| | Korrosionsbeskyttelse | | |
| DIN 51 802 | SKF-Emcors metode | | |
| | Korrosionsgrad | | 1 |

1. DN værdier er beregnede tilnærmelser og varierer meget efter temperatur, belastning og lejetype.

* ISO: International Standardisation Organisation.

DIN: Deutsche Industrie Norm.

ANVENDELSE

Påføres således

Rengør kontaktpunkterne. Påføres på samme måde som smørefedt med pensel, spatel, fedtsprøjte eller automatisk smøreaggregat. Egnede til påføring med centralsmøresystem.

FORHOLDSREGLER VED HÅNDTERING

Oplysninger om sikker anvendelse af produktet følger ikke med. Læs produkt- og sikkerhedsdatabladene og beholderens etiketter med oplysninger om sikker anvendelse, fysiske farer og sundhedsfarer, inden produktet tages i brug. Sikkerhedsdatabladet findes på Dow Corning's website, www.dowcorning.com. De kan også få et eksemplar hos den lokale salgsrepræsentant for Dow Corning eller en distributør eller ved at kontakte den lokale Dow Corning Global Connection.

HOLDBARHED OG OPLAGRING

Dette produkt har en holdbarhed på 60 måneder fra produktionsdatoen, hvis det oplagres ved eller under 20°C i de uåbnede originalbeholdere.

EMBALLAGE

Produktet fås i forskellige standard beholderstørrelser. Detaljerede oplysninger om beholderstørrelser bør indhentes fra det nærmeste Dow Corning salgskontor eller Dow Corning forhandler.

BEGRÆNSNINGER

Dette produkt er hverken testet eller erklæret egnet til medicinske eller farmaceutiske anvendelser.

SUNDHEDS- OG MILJØINFORMATION

For at støtte kundernes behov for produktsikkerhed stiller Dow Corning en omfattende organisation af produktansvarlige og et team af specialister i sundheds-, miljø- og lovspørgsmål til rådighed i hvert område.

Yderligere oplysninger fås på vor webside, www.dowcorning.com, eller ved henvendelse til den lokale repræsentant for Dow Corning.

OPLYSNINGER OM BEGRÆNSET GARANTI - SKAL LÆSES OMHYGGELIGT

Disse oplysninger gives i god tro og menes at være nøjagtige. Da vi ikke har indflydelse på anvendelsesbetingelserne og -metoderne, bør disse oplysninger imidlertid ikke erstatte kundens afprøvning af Dow Corning's produkter, som skal sikre, at de er tilstrækkeligt sikre og effektive og fungerer fuldt ud tilfredsstillende for den tiltænkte anvendelse. anbefalinger vedrørende anvendelsen skal ikke opfattes som opfordringer til krænkelse af patentrettigheder.

Dow Corning's eneste garanti er, at produktet opfylder de af Dow Corning's salgsspecifikationer, der var gældende på tidspunktet for levering.

Deres eneste retsmiddel ved brud på denne garanti er begrænset til tilbagebetaling af købsprisen eller erstatning af et produkt, der viser sig at være anderledes end det er angivet i garantien.

DOW CORNING FRASIGER SIG SÆRSKILT ENHVER UDTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER SALGBARHED.

DOW CORNING HÆFTER IKKE FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER.

WE HELP YOU INVENT THE FUTURE.™

www.dowcorning.com