



Soudacryl XP

Beskrivelse af produktet

Soudacryl XP er et plastoelastisk en-komponent fugemasse af høj kvalitet baseret på akryldispersioner.

Egenskaber

- Let at påføre
- Farvægte og vandtæt efter hærkning
- Kan overmales efter afhærdning
- Meget god vedhæftning på mange porøse overflader og aluminium

Applikationer

- Samlinger på vindueskarme, mellem sokler og vægge, mellem murværk, ...
- Efterbehandling af forskellige plade- og loftslister og dekorative elementer såsom lister.



Teknisk data

Underlag	Akryl dispersion
Konsistens	Pasta
Hærdningssystem	Fysisk tørring
Skind dannelse	ca. 20 minutter
Densitet	ca. 1.66 g/ml
Maksimal tilladt forvrængning	± 7.5 %
Krympning efter hærkning	< 25%
Påføringsstemperatur	+5°C → +30°C
Temperaturbestandighed	-20°C → +80°C

Fodnote: Skindetid og hærdningshastighed kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugt og type af underlag.

Substrater

- Underlagets tilstand
Overfladen skal være ren, tør og fri for støv og fedt.
- Forberedelse af substrat
Meget porøse overflader bør grundes med fortyndet Soudacryl XP (1 del > + 2 dele vand).
- Typer af underlag
Soudacryl XP har en god vedhæftning til følgende underlag: Alle almindelige porøse overflader i byggeri og renovering. Soudacryl XP har ingen god vedhæftning eller er ikke egnet til natursten, bituminøse substrater, glas. Vi anbefaler en forudgående vedhæftnings- og kompatibilitetstest på alle overflader.

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
Må ikke anvendes, når der er regn eller frost under hærdningsprocessen.
- Værktøj til påføring
Påfør Soudacryl XP med en manuel eller pneumatisk fugepistol.



Soudacryl XP

- Rengøringsmetode
Før hærdning kan Soudacryl XP fjernes med vand fra underlag og værktøj.
- Efterbehandlingsmetode
Færdiggør med en spartel eller en kitkniv.
- Reparationsmetode
Reparerer med det samme materiale.

Sundheds- og sikkerhedsanbefalinger

Tag den sædvanlige arbejdshygiejne i betragtning. Se emballageetiketten og sikkerhedsdatabladet for mere information. Farligt. Repsektekter forholdsreglerne for anvendelse.

Emballage/Logistik

Farve: Se venligst produktkataloget, Soudals hjemmeside eller en Soudal-repræsentant.

Emballage: Se venligst produktkataloget, Soudals hjemmeside eller en Soudal-repræsentant.

Holdbarhed: 18 måneder i uåbnet emballage på et køligt og tørt opbevaringssted ved temperaturer mellem +5°C og +25°C, Beskyt imod frost.

Fuge dimensioner

- Min. bredde for samlinger: 5 mm
Maks. bredde for samlinger: 20 mm
Min. dybde for samlinger: 5 mm
Anbefaling til tætningsopgaver: fugebredde = fugedybde
- Brug PE-støttestænger, før du påfører fugemassen i store samlinger for at undgå 3-punkts vedhæftning.

Bemærkninger

- Må ikke anvendes i applikationer, hvor kontinuerlig vandnedsænkning er mulig.
- Malbar med de fleste malinger.
- Malingen skal være tilstrækkelig elastisk for at kunne anvendes på en plasto-elastisk fugemasse.
- I betragtning af den store mangfoldighed i tilgængelige malinger anbefales det at udføre en kompatibilitetstest inden påføring.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Retningslinjerne i denne dokumentation er resultatet af vores eksperimenter og vores erfaring og er blevet indsendt i god tro. Den er af generel karakter og udgør ikke noget ansvar. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det store antal mulige anvendelser, som er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da designet, kvaliteten af substratet og forarbejdningsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar i henhold til denne publikation. Det er brugerens ansvar at afgøre ved sine egne tests, om produktet er egnet til anvendelsen. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Producenten forbeholder sig retten til at ændre produkter uden forudgående varsel.