


## Teknisk datablad

### Blyfri loddetin 91 % Hafnia Zn

**Produkt:**

Blyfrit loddetin 91 % Hafnia Zn i stænger til blødlodning af zinktagrender og zinkplader.

**Metalsammensætning:**

Sn: 91 %  
Zn: 9 %

**Fysiske og tekniske egenskaber:**

Smeltetemperatur: 199 grader C  
Vægt pr. stang: ca. 120 g  
Vægtfylde: 7,3 g/cm<sup>3</sup>  
Arbejdstemperatur >200 grader C

**Produktegenskaber:**

Velegnet til blødlodning af tagrender, nedløbsrør, tag- og beklædningsplader og andre emner af zink- eller zinklegeringer.

91 % Hafnia Zn er kendetegnet ved god flyde- og vedhæftningsevne. Egenskaberne ligger meget tæt på de "gamle" tinlegeringer anvendt til lodning af zinkemner, selv smeltetemperaturen er meget tæt på. En professionelt udført lodning med denne tinlegering vil garantere en vandtæt samling med høj brudstyrke, der næsten svarer til grundmaterialet.

Kan anvendes både med loddekolbe eller med gasflamme.

**Boliden Bergsø A/S**

Hvissingevej 116, DK-2600 Glostrup, Denmark. Danske Bank Account No. 4183 4440363350.  
Telephone (+45) 4326 8300. VAT. No. 20862149.  
www.boliden.dk, metal.glostrup@boliden.com

## Vejledning:

Rens de emner der skal loddet, så disse er fri for snavs, fedt, olie m.v.

Påfør emnerne et egnet flusmiddel med en pensel til de områder, der skal loddet sammen, dette kan f.eks. være BERA™ loddevand koncentreret.

Lad flussen virke i kort tid, inden der evt. punktloddet for at fikserer emnerne. Loddetinnet smeltes på loddekolben og tilføres langsomt og ensartet til loddeseømmen/samlingen. Grundet kapillareffekten, som flusmidlet er med til at skabe, vil samlingen mellem de to emner blive fyldt med loddetin og hermed skabe en vandtæt samling.

Efter lodning skal området rengøres grundigt med vand for at mindske risikoen for misfarvning eller korrosion.

## Leveringsform:

7 mm trekantstænger 440 mm lange, vejer ca. 120 g pr. stk.

Leveres enten pr. kg eller i kasse med 25 kg.

VVS nr. 289169007



## Boliden Bergsø A/S

Hvissingevej 116, DK-2600 Glostrup, Denmark. Danske Bank Account No. 4183 4440363350.  
Telephone (+45) 4326 8300. VAT. No. 20862149.  
www.boliden.dk, metal.glostrup@boliden.com